Technisches Merkblatt

Sprühkontaktkleber
GLUKON® multi +

Anwendungsbereiche:
GLUKON®multi bietet eine permanente, wasserfeste Haftung auf einer Vielzahl verschiedener Substrate, bei einer sehr hohen Anfangshaftung. **GLUKON®multi** wird dort eingesetzt, wo eine schnelle, zuverlässige und temperaturbeständige Verklebung gefordert ist.

Anwendungsbereich:
GLUKON®multi ist für ein breites Spektrum an Materialien einschließlich HPL auf Holzwerkstoff-Platten, Sperrholz, Multiplex, Spanplatte, Dekorspanplatte, MDF, Glas, Kork, Holz, fast alle Kunststoffarten, Gummi, Wandverkleidungen, Teppich, Beton, Metall, Textilien, Schaumstoff, lackierten Stahl u.s.w. geeignet.

Nicht geeignet für Verklebungen mit **GLUKON®multi** sind weichmacherhaltige Werkstoffe sowie für Furniere.

Für Verklebungen die eine höhere Wärmebeständigkeit/Endfestigkeit (Formverklebungen) erfordern, verwenden Sie bitte **GLUKON®premium I plus**

Funktion / Verwendung:
Schlauch und Sprühpistole am Behälter anschließen. Behälterhahn ganz aufdrehen. Halten Sie die Sprühpistole ca. 10 Zentimeter (Handbreit) über die zu bearbeitende Oberfläche. Tragen Sie den Kleber gleichmäßig in Bahnen auf. Zur Gewährleistung eines optimalen Ergebnisses **GLUKON®multi** bei Zimmertemperatur eingesetzt werden. Nach Gebrauch Sprühpistole verriegeln und am Behälter aufhängen, Schlauch und Sprühpistole bleiben am Behälter angeschlossen. Der Hahn des Kleberbehälters darf NIE geschlossen werden, nur wenn der Behälter durch einen neuen ausgetauscht werden muss. Den Kleber immer auf beiden Flächen auftragen (Auftragsmenge ca. 70 g/m²), ca. 2 Minuten trocknen lassen, bis die Lösemittel vollständig verdampft sind. Die offene Zeit beträgt ca. 2 Stunden. Bei schwierigen Materialien, im Randbereich oder bei sehr saugfähigen Untergründen, wie z.B. Tischlerplatte oder Sperrholz, wird ein zweimaliger Auftrag empfohlen. Beide Oberflächen fest andrücken/anrollen (Pressdruck ca. 2,5 bis 3 kg/cm²), um eine gute Verbindung zu erhalten.

Wichtige Hinweise:
Ehe mit der Herstellung oder Annahme eines Großauftrages begonnen wird, sollten alle zu beklebenden Materialien unbedingt getestet werden. Der Verbraucher trägt die Verantwortung sich zu vergewissern, dass der Klebstoff für die entsprechenden Materialien geeignet ist. Die Klebstoffempfehlungen der Materialhersteller sind ebenfalls zu beachten. Bitte lesen Sie VOR der Verarbeitung unbedingt die Verarbeitungsanleitung sowie die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter unserer GLUKON Klebstoffe. Beachten Sie auch bitte die geltenden gesetzlichen Vorschriften bei der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Klebstoffen. Bei Unklarheiten können Sie sich jederzeit an unsere Mitarbeiter der technischen Abteilung wenden, welche Ihnen gerne weiterhelfen.

Technische Daten:
Bezeichnung: Sprühfähiger Kontaktkleber auf Basis SBR
Farbe: Transparent
Festkörpergehalt: ca. 30%
Temperaturbeständigkeit ca. 110˚Celsius (kurzzeitig)
Gebindegröße: 17 kg/22 L Druckbehälter
Verbrauch: ca. 7,5 m² pro kg (beidseitiger Auftrag)
Der ausgehärtete Klebstoff ist nicht entflammbar

Eigenschaften:
Einfache Verarbeitung
Mobiles System, direkt gebrauchsfähig ohne Strom oder Kompressor
Hohe Scherfestigkeit ca. 125 Psi
Wasserfest
Offene Zeit bis zu 2 Stunden
Schnelle Ablüftzeit von ca. 2 Minuten

BÖKER SPRÜHKLEBERSYSTEME GmbH
Rendsburger Str. 34
D-24594 Hohenwestedt
Fon +49 (0) 48 71 - 80 27
Fax +49 (0) 48 71 - 83 05
E-Mail: info@glukon.de
www.glukon.de

Die vorstehenden Angaben beruhen auf den Ergebnissen in der Praxis, sowie den von uns durchgeführten Versuchen. Da wir auf die Auswahl der Materialien, wie auch auf die Bedingungen der Verarbeitung keinen Einfluss haben, sind alle Angaben unverbindliche Hinweise und damit kein Eigenschaftszusicherung. Dies gilt auch für Hinweise unseres technischen Beratungsdienstes. Mit der Veröffentlichung dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Merkblätter Ihre Gültigkeit.

Hohenwestedt der 01.03.2013