

HD-PUR-HOCHGLANZLACK 629-0011

Produktbeschreibung

Rasch trocknendes farbiges Hochglanz Lacksystem mit ausgezeichnetem Verlauf. Dieser Überzugslack wurde besonders zum Erstellen von hochglänzenden Oberflächen im Innenbereich entwickelt. Er zeigt gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeiten bei hoher Härte und seidigem Griff. Polierfähig.

Anwendungsbeispiel

Nussbaum Hochglanz lackiert

1. Grundieren

2 x grundieren nass in nass mit
HD-PUR-FÜLLGRUND 655-0001
MV 2:1 mit HD-PUR-TURBO-HÄRTER 600-0800
Trocknen mind. 4 Std. besser über Nacht bei
Raumtemperatur
Zwischenschliff mit Schleifpapier Korn 280 / 400

2. Lackieren

2 x ablackieren nass in nass mit
HD-PUR-HOCHGLANZLACK 629-0011
MV 2:1 mit HD-PUR-TURBO-HÄRTER 600-0800
Trocknung mind. 24 Std. bis zum Polieren.

3. Schleifen und Polieren

Schleifen mit Korn 1200 Nassschliff, anschl. mit
Abralon Korn 2000 und dann mit Korn 4000 Nassschliff.
Polierpaste auf die Fläche bringen und mit Lammfell auf
Hochglanz polieren. Pastenreste mit
HD-ABPOLIERWASSER S 880 und weichem Tuch
entfernen.

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

PUR-Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug
DIN 68861 – Teil 1 chem. Beständigkeit



Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW),
polychlorierten Bi- und Terphenylen
(PCB + PCT), Pentachlorphenol
PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,3 – 1,8 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar
Verdünnung: HD-PUR SPEZIALVERDÜNNUNG 960-0105
Zugabe 5-10%

Tipp: Für schwierige Holzarten sollte HD-PUR-
SPERRGRUND 611-0000 MV 10:1 mit HD-PUR-CRYL-
HÄRTER 600-0626 vorweg lackiert werden.

Technische Daten

Viskosität:	25 Sek. im DIN 4 Becher
Härter:	HD-PUR-TURBO-HÄRTER 600-0800
Mischungsverhältnis:	2:1 (Lack / Härter)
Topfzeit:	4 Std.
Trocknung:	nach 30 - 40 min staubtrocken nach 24 Std. schleiffähig
Auftragsmenge:	min. 120 g / m ²

Bestellhinweis

Bestellnr.:

629-0011-30LH	30 Liter Gebinde
629-0011-10LK	10 Liter Gebinde
629-0011-5LK	5 Liter Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 6 Monate lagerfähig.