

HD-SOLO-PUR 62x-0029

Produktbeschreibung

HD-SOLO-PUR ist ein rasch trocknender, vergilbungsfreier Möbellack mit guter Fülle und ausgezeichnetem Abriebwiderstand.

Er zeigt gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeiten bei hoher Härte und Zähelastizität.

Anwendungsbeispiel

Esche farbig gebeizt

1. **Beizen**
1 x beizen mit HD-AQUANYLBEIZE 290-FARBTON
Auftragsmenge ca. 100 g, spritzen und vertreiben
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
2. **Grundieren**
1 x grundieren mit HD-SOLO-PUR 622-0029
MV 10:1 mit HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff mit Schleifpapier Korn 280/320
3. **Lackieren**
1 x ablackieren mit HD-SOLO-PUR 622-0029
MV 10:1 mit HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Trocknung mind. über Nacht

Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,6 – 1,8 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Tipp: Für höhere Fülle und bessere Schleifbarkeit (z. B. durch Schliff mit Breitbandschleifmaschine) kann HD-PUR Füllgrund 650-0001 MV 10:1 mit HD-PUR-CRYL Härter 600-0626 als Grundierung eingesetzt werden.

Technische Daten

Viskosität:	26 Sek. im DIN 4 Becher
Härter:	HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis:	10:1 (Lack / Härter)
Topfzeit:	1 Arbeitstag (8 Std.)
Trocknung:	nach 30 - 40 min staubtrocken nach 2 – 3 Std. schleiffähig
Auftragsmenge:	130 - 180 g / m ²

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

PUR-Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug



DIN 4102 B1 schwerentflammbar



DIN 68861 – Teil 1 chemische Beständigkeit



Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Bestellnr.:

62x-0029-30LH	30 Liter Gebinde
62x-0029-10LK	10 Liter Gebinde
62x-0029-5LK	5 Liter Gebinde

Glanzgrad:

1 stumpfmatt	3 halbmatt	8 glänzend
2 matt	5 seidenglänzend	

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 6 Monate lagerfähig.